

DERBIGUM P2

Définition :

DERBIGUM Afrique P2mm est un revêtement d'étanchéité monocouche à base d'une membrane en bitume polypropylène APP, armée d'un voile de verre (V. V) .

Présentation et stockage :

DERBIGUM Afrique P2mm:

- Rouleau de 10 X1, 10 m (ou 1,00 m).
- Poids 26 kg (ou 23).
- Epaisseur 2 mm.
- Deux faces noires, dont une soudable.
- Stockage debout sur deux hauteurs maximum.

Destination :

DERBIGUM Afrique P2mm est destiné pour l'étanchéité des locaux susceptibles de recevoir des projections d'eau. Cette membrane est aussi utilisée comme pare vapeur pour complexe Isolant. En système de pose mixte DERBIGUM Afrique P2mm est aussi utilisé en bandes prédécoupées de 20 cm pour ponter les joints de préfabrication du support à étancher. La fixation de ces bandes de pontage sera réalisée par collage à froid avec DERBICOL.

Mise en œuvre :

DERBIGUM Afrique P2mm est mis en oeuvre par soudage à la flamme uniquement sur support béton, ou par collage à froid pour les bandes de pontage. La mise en oeuvre du monocouche DERBIGUM Afrique P2mm fait l'objet d'un Cahier des charges approuvé par le Bureau VERITAS en Novembre 1977 sous le N° CC5 C59174, revu et mis à jour en janvier 1994.

Caractéristiques techniques:

Composition de produit	
Masse d'enrobage	Bitume modifié APP
Caractéristiques thermique	
Point de ramollissement (méthode bille à anneau) NF T 66-008	≥140°C
Pénétration à 25°C (NF T66-004)	25+45/10
Écoulement à la chaleur	≥140°C
Pliage à froid à +5°C	Positif
Ductilité à 25°C (NF 66-006)	>2cm
Caractéristiques mécaniques/physiques	
Résistance à la traction Longitudinale(NT 21.214)	40Kg/5cm
Résistance à la traction transversale (NT 21.214)	≥25Kg/5cm
Allongement à la rupture Longitudinale(NT 21.214)	≥6%
Allongement à la rupture transversale (NT 21.214)	≥6%
Masse surfacique (NT 21.214)	3 kg/cm ² ±10%
Epaisseur (NT 21.214)	2mm±5%
Présentation du produit	
Longueur du rouleau	≥10m
Largeur du rouleau	≥1m
Poids du rouleau	52kg±10%

stockage	Debout
----------	--------

Garantie de 10 ans avec certificat d'assurance

Derbigum P2 associé à toute complexe conforme au cahier des charges Derbigum dans sa dernière version bénéficié d'une garantie de 10ans donner dans le cadre d'une police d'assurance qui couvre :

- Les prescripteurs, les architectes, les bureaux d'études et d'une manière générale toute maître d'œuvre.
- La qualité de matériaux Derbigum.
- Les étancheurs pour la mise en œuvre
- Les clients ou maîtres d'ouvrages pour tous dégâts consécutifs à un éventuel sinistre.

Il appartient aux étancheurs de respecter la procédure légales d'assurances.