EUROPLAST EP2

Présentation

EUROPLAST EP2 est une feuille d'étanchéité obtenue par enrobage d'une armature de voile de verre à l'aide d'un produit bitumineux a base d'APP.
Les rouleaux de EUROPLAST EP2 sont identifiables par 3 bandes adhésives : 2 bandes latérales indiquant la qualité du produit et une bande centrale donnant les indications relatives au fabriquant «ETANCHEITE TUNISIENNE » et le mode de stockage.

Destination

EUROPLAST EP2 est destiné aux locaux susceptibles de recevoir des projections d'eau.
Cette membrane est aussi utilisée comme pare vapeur pour complexes isolants.

Mise en œuvre

EUROPLAST EP2 , est mise en œuvre sur supports en maconneries:

- Par soudure à la flamme : Il est important, pour assurer une parfaite adhérence de la membrane au support, de prévoir un primaire d'accrochage DERBICOTE et de bien chauffer la sous-face protégée par le film thermofusible, en veillant particulièrement aux recouvrements.
- Par collage a froid avec DERBICOL : Préalablement à la pose, le film thermofusible de la sous face doit être éliminé.

Pour les détails de mise en œuvre se référer au cahier des charges Derbigum dans sa dernière version .

Précautions d'emploi

La mise en œuvre ne doit jamais avoir lieu par temps de pluie ni à une température ambiante inférieure à 5 °C.
En cas de température non adéquate, un léger préchauffage au chalumeau permet de dérouler le rouleau sans encombre.

Conservation et stockage

Les rouleaux EUROPLAST EP2 doivent être impérativement transportés et stockés debout sur une hauteur maximale de deux rouleaux.

DERBIGUM® AFRIQUE

EUROPLAST EP2

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES REVETEMENTS

	EP2
COMPOSITION DU PRODUIT	
MASSE D'ENROBAGE (**A BASE D'APP**)	ELASTOMERE BITUMINEUX
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES	
POINT DE RAMOLLISSEMENT (méthode bille et anneau) NF T 66-008	> 140° C minimum
PENETRATION A 25 °C (NFT-66-004)	25+ 45/ 10
Ductilité à 25 °C (NFT 66006)	> 2 cm
PLIAGE A FROID à + 5 °C	Positif
CARACTÉRISTIQUES MECANIQUES/PHYSIQUES	
RESISTANCE A LA TRACTION (long.)	≥ 40 kg/5cm
RESISTANCE A LA TRACTION (trans.)	≥ 25 kg/5cm
ALLONGEMENT A LA RUPTURE (long.)	≥ 6 %
ALLONGEMENT A LA RUPTURE (trans.)	≥ 6 %
PRESENTATION & STOCKAGE	
DIMENSIONS DU ROULEAU	1 m X 10 m + / - 10cm
POIDS DU ROULEAU	30 kg +/- 5 %
STOCKAGE	DEBOUT

Version 01 – Janvier 2003

Garantie de 10 ans avec certificat d'assurance

EUROPLAST EP2 associé à tout complexe d'étanchéité conforme au cahier des charges DERBIGUM dans sa dernière version bénéficie d'une garantie de 10 ans donnée dans le cadre d'une police d'assurance qui couvre :

- les prescripteurs, les architectes, les bureaux d'études et d'une manière générale tout maître d'œuvre.
- la qualité des matériaux .
- les étancheurs pour la mise en œuvre.
- les clients ou maîtres d'ouvrages pour tous dégâts consécutifs à un éventuel sinistre.

Il appartient aux étancheurs de respecter les procédures légales d'assurance.

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A – Siège : 10, rue Mustapha Sfar – 1002 Tunis Belvédère – Tunisie
Tél. : (00216) 71 782.200 – Fax : (00216) 71 785.896
Site web : www.etancheite.com.tn / e-mail : derbigum@etancheite.com.tn / commercial@etancheite.com.tn
S.A. au capital : 3 024.000 DT – N° de registre de commerce : B164561996 – T.V.A. 00 500 R/A/M/000