



COMPTOIR HAMMAMI
Matériaux de Construction

SILVERGUM

Définition

Vernis aluminium glycérophtalique.

Propriétés

La protection de la membrane DERBIGUM Afrique contre les rayons ultra-violets.

Caractéristiques particulières

- Présentation : Préparation en phase solvant de faible consistance, prête à l'emploi.
- Teintes : Grises métallisées pelliculantes.
- Densité : 0,91- 0,92 NF t30 020.
- Consistance : 19 secondes CF4 NF t30- 014.
- Point d'éclair : ASTM D.93
- Support : Le DERBIGUM Afrique et les structures en acier.

Mise en oeuvre

Préparation des surfaces :

Sur membrane DERBIGUM , 30 jours après sa mise en place. Les surfaces doivent être sèches et dépoussiérées.

- Application : A la brosse, au rouleau ou au pinceau en 2 couches croisées.
- Solvants de nettoyage : White spirit.

Séchage

1 à 2 heures à température ambiante.

Attendre 2 heures minimum avant de passer la 2ème couche.

Consommation

15 m² par kg et par couche.

Conditionnement

Seaux de 16 kg.

Sécurité

Produit inflammable.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition